



## NON-EVEN WEIGHTING OF THE WIRES OF STEEL ROPES AND ITS REASONS

### NEROVNOMERNÉ ZAŤAŽENIE DRÔTOV OCEĽOVÝCH LÁN A JEHO PRÍČINY

Ján BOROŠKA, Daniela MARASOVÁ,

Faculty of Mining, Ecology, Process Control, and Geotechnologies (F BERG),  
Technical University (TU) of Košice, Slovakia

**Abstract:** Steel ropes from the point of view of quality have to fulfil the requirements of STN 024301 [6] norm. These requirements concern mechanical properties of steel wires which are ascertained by the tensile tests of wires, tests of wires in bending and torsion tests. Here belong also tests of tolerances of wires` and the whole rope`s diameters, the galvanized and liniment quality and other properties. The fulfilling of these requirements is the basis of judging the using of the steel rope. But many other factors influence the quality of the steel rope. One of the important factors is the homogeneity of observed wires` properties, which can be evaluated by several methods. In the contribution we are aimed at the analysis of the influence of the non-even wires` strength, which is particularly the reasons of permitted tolerances of steel wires` diameters [2].

**Resume:** Oceľové laná z hľadiska kvality musia splňať požiadavky normy STN 024301 [6]. Požiadavky sa týkajú mechanických vlastností oceľových drôtov, ktoré sa zisťujú skúškami na ťah, ohyb a kmitanie a tiež tolerancií priemerov drôtov i celého lana, kvality pozinkovania a mazania prípadne i ďalších vlastností. Splnenie týchto požiadaviek je základom posúdenia používania oceľového lana v prevádzke. Na kvalitu oceľového lana vplývajú ale mnohé ďalšie činitele, jedným z rozhodujúcich je homogenita sledovaných vlastností drôtov, ktoré je možné hodnotiť viacerými metódami. V príspevku sa zameriame na rozbor vplyvu nerovnomernej pevnosti drôtov, ktorý je najmä dôsledkom dovolených tolerancií priemerov oceľových drôtov [2].

#### 1. PARAMETERS OF THE EVALUATED STEEL ROPES

The selection of steel ropes for the evaluation was casual. For the simplification of the calculation was chosen the rope of the classical construction, which has got the same diameter of all wires of the steel rope. Ropes of three different producers having *following basic parameters were compared:*

Construction of rope:	$6(1+6+1)+v$
Number of wires in a rope:	114
Number of wires in a strand:	19
Nominal diameter of rope:	25 mm
Nominal diameter of wires:	1,6 mm
Nominal wires` strength:	1570 Mpa

#### 1. PARAMETRE HODNOTENÝCH OCEĽOVÝCH LÁN

Výber oceľových lán pre hodnotenie bol náhodný, pre zjednodušenie výpočtov bolo vybrané lano klasickej konštrukcie, ktorá má rovnaký priemer všetkých drôtov lana. *Porovnávané boli laná troch rôznych výrobcov, majúce tieto základné parametre:*

Konštrukcia lana:	6 (1+6+1 )+v
Počet drôtov v lane	114
Počet drôtov v prameni:	19
menovitý priemer lana:	25 mm
Menovitý priemer drôtov:	1,6 mm
Menovitá pevnosť drôtov:	1570 Mpa

Nominal wire's cross-section:  $2,0106 \text{ mm}^2$   
 Nominal rope's cross-section:  $229,17 \text{ mm}^2$   
 Nominal carrying capacity of rope:  $239,8 \text{ kN}$

Menovitý prierez drôtu:  $2,0106 \text{ mm}^2$   
 Menovitý prierez lana:  $229,17 \text{ mm}^2$   
 menovitá nosnosť lana:  $359,80 \text{ kN}$

Wires of the ropes were verified according to *STN 0243 01.1*, their carrying capacity was ascertained and real diameter was measured. The results of the tests are given in *table 1* and they are related to the above mentioned parameters [2].

Drôty lán boli skúšané podľa *STN 024301.1*, zisťovaná bola ich nosnosť a meraný skutočný priemer. V tabuľke číslo 1 sú uvedené výsledky skúšok, týkajúce sa najmä vyššie uvádzaných parametrov [2].

*Table 1 Selected values of the tests of wires of the steel ropes from different producers*  
*Tabuľka 1 Vybrané hodnoty skúšok drôtov ocelových lán rôznych výrobcov*

Parameter	Rope		
	1	2	3
Including carrying capacity	$395,02 \text{ kN}$	$384,96 \text{ kN}$	$385,055 \text{ kN}$
Average wires' carrying capacity	$3465 \text{ N}$	$3377 \text{ N}$	$3378 \text{ N}$
Nominal wires' carrying capacity	$3156 \text{ N}$	$3156 \text{ N}$	$3156 \text{ N}$
Average wires' strength	$1723,7 \text{ MPa}$	$16789,8 \text{ MPa}$	$1680,2 \text{ MPa}$
Number of wires with diameter:			
1,58 mm	$9 (7,9\%)$	-	$12 (10,5\%)$
1,59 mm	$36 (31,6\%)$	$7 (6,1\%)$	$9 (7,9\%)$
1,60 mm	$37 (32,5\%)$	$85 (74,6\%)$	$78 (68,4\%)$
1,61 mm	$20 (17,5\%)$	$17 (14,9\%)$	$14 (12,3\%)$
1,62 mm	$12 (10,5\%)$	$5 (4,4\%)$	$1 (0,9\%)$
Cross-section of wires with diameter:			
1,58	$17,6463 \text{ mm}^2$	-	$23,5284 \text{ mm}^2$
1,59	$71,4816 \text{ mm}^2$	$13,8992 \text{ mm}^2$	$17,8704 \text{ mm}^2$
1,60	$74,3922 \text{ mm}^2$	$170,901$	$156,8268 \text{ mm}^2$
1,61	$40,716 \text{ mm}^2$	$34,6086 \text{ mm}^2$	$28,5012 \text{ mm}^2$
1,62	$25,9344 \text{ mm}^2$	$16,306 \text{ mm}^2$	$2,0612 \text{ mm}^2$
Real cross-section of rope	$230,17 \text{ mm}^2$	$229,71 \text{ mm}^2$	$228,788 \text{ mm}^2$
% of nominal cross-section	$100,44\%$	$100,24\%$	$99,83\%$
% of wires of nominal cross-section	$32,46\%$	$74,56\%$	$68,42\%$
Carrying capacity of rope from real cross-section	$361,40 \text{ kN}$	$360,60 \text{ kN}$	$359,20 \text{ mm}^2$
Average carrying capacity of wires from real cross-section	$3170,2 \text{ N}$	$3163,6 \text{ N}$	$3150,9 \text{ N}$

## 2. THE CARRYING CAPACITY AND THE WIRES' STRENGTH OF THE STEEL ROPE

From *table 1* it can be ascertained that the wires' diameter of the evaluated ropes ranges from  $1,58$  to  $1,62 \text{ mm}$ . This result is within admissible tolerance  $\pm 0,02 \text{ mm}$  [6], so all wires fulfil the requirements of the norm. In *table 1* there is given the average carrying capacity of all wires of the steel rope. *Table 2* [2] contains the average wires' carrying capacity according to the real diameter. It also introduces the percentage share of this carrying capacity with taking into account the average wires' carrying capacity of the whole rope.

## 2. NOSNOSŤ A PEVNOSŤ DRÔTOV LANA

Z tabuľky 1 je možné zistiť, že priemer drôtov hodnotených lán sa pohybuje od  $1,58$  do  $1,62 \text{ mm}$ . Je to v súlade s prípustnou toleranciou  $\pm 0,02 \text{ mm}$  [6], čiže všetky drôty vyhoveli požiadavkám normy. V tabuľke 1 je uvedená priemerná nosnosť všetkých drôtov lana, priemernú nosnosť drôtov podľa skutočného priemera prináša tabuľka číslo 2 [2]. Okrem nej tabuľka uvádzá tiež percentuálny podiel tejto nosnosti vzhľadom na priemernú nosnosť drôtov celého lana.

Table 2 The average carrying capacity of wires of different diameters

Tabuľka 2. Priemerná nosnosť drôtov rôznych priemerov

Wire's diameter [mm]	Rope					
	1		2		3	
	N	%	N	%	N	%
1,58	3165	91,3	-	-	3260	96,5
1,59	3340	96,4	3371	99,8	3348	99,1
1,60	3525	101,7	3373	99,9	3382	100,1
1,61	3589	103,6	3447	102,1	3475	102,9
1,62	3671	105,9	3465	102,6	3488	103,3

The wires' strength is closely connected with the carrying capacity, the strength is reached as the portion of carrying capacity and a cross-section of wire. The size of real strength of individual wires' diameters of evaluated ropes and its percentage share to nominal strength 1570 MPa are given in Table 3 [2].

S nosnosťou úzko súvisí pevnosť drôtov, ktorú získame ako podiel nosnosti a prierezu drôtu. Veľkosť skutočnej pevnosti jednotlivých priemerov drôtov hodnotených lán a jej percentuálny podiel k menovitej pevnosti 1570 MPa sú uvedené v tabuľke číslo 3 [2].

Table 3 The strength of wires of different diameters

Tabuľka 3. Pevnosť drôtov rôznych priemerov

Wire's diameter [mm]	Rope					
	1		2		3	
	[MPa]	%	[MPa]	%	[MPa]	%
1,58	1614,2	102,8	-	-	1662,7	105,9
1,59	1682,1	107,1	1697,7	108,1	1686,1	107,4
1,60	1753,2	111,7	1677,6	106,8	1682,1	107,1
1,61	1763,9	112,3	1693,2	107,8	1706,9	108,7
1,62	1781,0	113,4	1681,1	107,1	1692,2	107,8
Average value of rope	1723,7	109,7	1679,8	107,0	1680,2	107,0

From the point of view of carrying capacity in table 2 it can be stated that the carrying capacity is higher with the increasing diameter of wires. The second side of problem is the difference between the minimal and maximal value of carrying capacity, which is manifested also in evaluation of the wires' strength in Table 3. The ropes with lower dispersion of these values have got more homogeneous wires. It is very important property [3] for the rope's quality and mainly for its service life. The rope of the producer number 2 (14,6 and 10,6%) has got from the evaluated ropes the lowest dispersion of carrying capacity and strength. The real strength of wires except the rope number 1 is not directly proportional to the wires' diameter.

Z hľadiska nosnosti v tabuľke číslo 2 je možné konštatovať, že s rastúcim priemerom drôtov ich nosnosť stúpa. Druhou stránkou problému je rozdiel medzi minimálnou a maximálnou hodnotou nosnosti, ktorý sa prejavuje tiež pri hodnení pevnosti drôtov v tabuľke číslo 3. Laná s menším rozptylom týchto hodnôt majú drôty homogenejšie, čo je pre kvalitu lana a najmú jeho životnosť veľmi významná vlastnosť [3]. Z hodnotených lán má najnižší rozptyl nosnosti a pevnosti lano výrobcu číslo 2 (14,6 a 10,6%). Skutočná pevnosť drôtov pritom až na lano číslo 1 nie je priemerom drôtov priamo úmerná.

### 3. THE WEIGHTING OF THE STEEL ROPE AND ITS WIRES

Steel ropes while using are weighted by the intensity, which size is limited by the required safety of rope. Its is dependent on the using of rope and it is determined be adequate norms or safety regulations [1]. The intensity having an effect on the rope is distributed on the individual wires. Their size is calculated as follows [1,2]:

### 3. ZAŤAŽENIE OCEĽOVÉHO LANA A JEHO DRÔTOV

Oceľové laná v prevádzke sú zaťažované silou, ktorej veľkosť je obmedzená požadovanou bezpečnosťou lana. Bezpečnosť lana závisí od použitia lana a je daná príslušnými normami alebo bezpečnostnými predpismi [1]. Sila pôsobiaca na lano sa rozkladá na jednotlivé drôty, ich veľkosť vypočítame nasledovne [1,2]:

**Weighting intensity of rope:**

$$F = \frac{N_m}{b}, [N] \quad (1)$$

**Weighting of 1 wire of rope:**

$$F_1 = \frac{F}{n}, [N] \quad (2)$$

The tension, which origins from this weighting can be calculated from the weighting of 1 wire:

$$R = \frac{F_1}{S}, [N \cdot mm^{-2}] \quad (3)$$

Where:

$N_m$  - nominal carrying capacity of steel rope in N,  
 $b$  - safety of steel rope,  
 $n$  - number of wires in the steel rope,  
 $S$  - cross-section of wire in  $mm^2$ .

The originated tension in the wires will be different because the wires of rope haven't got the same diameter and also the cross-section. It is indicated by the results of calculations for the evaluated ropes, which has been worked out for the size of safety 4 a 6. They are given in table 4.

Table 4 The tension in the wires of steel rope at its different safety

Tabuľka 4. Napätie v drôtoch oceľového lana pri jeho rôznej bezpečnosti

Parameter	b	Rope			
		0	1	2	3
Carrying capacity of rope in kN	4	359,800	395,020	384,960	385,055
	6				
Weighting of rope in kN	4	89,95	98,75	96,24	96,26
	6	59,96	65,84	64,16	64,18
Weighting of wire in N	4	789,04	866,27	844,21	844,42
	6	525,96	577,54	562,81	562,88
Average tension in $N \cdot mm^{-2}$	4	392,50	429,03	418,96	420,74
	6	261,59	285,95	279,31	280,51
Tension in wires in $N \cdot mm^{-2}$ with diameter:					
1,58	4	402,43	441,82	-	430,67
		397,38	436,28	425,17	425,27
		392,50	430,85	419,88	419,98
		387,58	425,51	414,68	414,78
		382,81	420,27	409,57	409,67
Tension in wires in $N \cdot mm^{-2}$ with diameter:					
1,58	6	268,25	294,56	-	287,13
		264,89	290,86	283,44	283,53
		261,59	287,25	279,92	280,00
		258,35	283,69	276,46	276,54
		255,17	280,20	273,05	273,13

0 - The rope with parameters according to STN 024322

**Zat'ažovacia sila lana**

$$F = \frac{N_m}{b}, [N] \quad (1)$$

**Zat'aženie na 1 drôt lana**

$$F_1 = \frac{F}{n}, [N] \quad (2)$$

Zo zaťaženia jedného drôtu môžeme následne vypočítať napätie, ktoré v ňom od tohto zaťaženia vznikne:

$$\sigma = \frac{F_1}{S}, [N \cdot mm^{-2}] \quad (3)$$

V týchto vzťahoch jednotlivé označenia predstavujú:

$N_m$  - menovitá nosnosť oceľového lana v N,  
 $b$  - bezpečnosť oceľového lana,  
 $n$  - počet drôtov v oceľovom lane.  
 $S$  - prierez drôtu v  $mm^2$ .

Kedže drôty lana nemajú rovnaký priemer a tým i prierez, bude tiež vzniklé napätie v drôtoch rôzne. Ukazujú to výsledky výpočtov pre hodnotené laná, ktoré boli vykonané pre veľkosť bezpečnosti 4 a 6 a sú v tabuľke číslo 4.

In the following *table 5* the tension in the wires is introduced in the percentages. The tension average for individual ropes ( $R_1$ ) and the tension corresponding to the diameter of wires  $1, 60 \text{ mm}$  ( $R_2$ ) of the rope with the parameters according to STN 024322 rope  $\theta$  were considered to be the basis.

*Table 5 Percentage statement of the tension in the wires of the rope*

*Tabuľka 5. Percentuálne vyjadrenie napäťia v drôtoch lana*

Diameter of of wire (mm)	$b$	Rope							
		0		1		2		3	
		$R_1$	$R_2$	$R_1$	$R_2$	$R_1$	$R_2$	$R_1$	$R_2$
1,58	4	102,5	102,5	103,0	112,6	-	-	102,4	109,7
	6	102,5	102,5	103,0	112,6	-	-	102,4	109,8
1,59	4	101,2	101,2	101,7	111,2	101,5	108,3	101,1	108,3
	6	101,3	101,3	101,7	111,2	101,5	108,3	101,1	108,4
1,60	4	100,0	100,0	100,4	109,8	100,21	107,0	99,8	107,0
	6	100,0	100,0	100,4	109,8	00,2	107,0	99,8	107,0
1,61	4	98,7	98,7	99,2	108,4	99,0	105,6	98,6	105,6
	6	98,8	98,8	99,2	108,4	99,0	105,7	98,6	105,6
1,62	4	97,5	97,5	97,9	107,1	97,7	104,3	97,4	104,4
	6	97,5	97,5	97,9	107,1	97,7	104,4	97,4	104,6

From the parameters in the Table number 5 can be seen, that with the taking into account the adequate tension in the wires of judging ropes the percentage values of the real tensions are at the approximately same level in the case of the wires of the same diameter.

The tension decreases with the increasing diameter of wires and its difference ranges in 4-5%. On the contrary the tension  $R_2$  in the dependence on the diameter of wires has got the tendencies of the increasing of the diameter. Judging the tensions among the same diameters of wires of the evaluated ropes, they are different, but comparing them with the tension of the rope with the parameters according to STN they are about 7-10 % higher.

#### 4. CONCLUSION

From the carried out analysis of the results of the tests concentrated on the mechanical properties of the wires of steel ropes from different producers it can be stated:

- all producers respect the allowed tolerance of the wires` diameter,
- number of wires of nominal diameter 1,6 mm is at all producers the highest,
- at the producers 2 and 3 the wires of the nominal diameter show the major number, at the producer 1 the theory only 1/3 of all wires of the rope,
- the carrying capacity of the wires of the rope is directly proportional to their real diameter,

V nasledujúcej tabuľke číslo 5 je napätie v drôtoch uvádzané v percentách, pričom ako základ bolo uvažované napätie priemerné pre jednotlivé laná ( $R_1$ ) a napätie zodpovedajúce priemeru drôtov 1,60 mm ( $R_2$ ) lana s parametrami podľa STN 024322 lano O).

Z údajov v tabuľke číslo 5 je vidieť, že vzhľadom na primerané napätie v drôtoch posudzovaných lán sú percentuálne hodnoty skutočných napätií na približne rovnakej úrovni, v prípade drôtov rovnakého priemeru.

So zväčšujúcim sa priemerom drôtov napätie klesá a jeho rozdiel sa pohybuje v rozmedzí 4-5 % naproti tomu napätie  $R_2$  má v závislosti na priemere drôtov opäť tendencie s rastom priemeru. pri posudzovaní napätií medzi rovnakými priermami drôtov hodnotených lán sú tieto rôzne, ale oproti napätiu lana s parametrami lana podľa STN o 7-10 % vyššie.

#### 4. ZÁVER

Z vykonaného rozboru výsledkov skúšok mechanických vlastností drôtov oceľových lán rôznych výrobcov je možné konštatovať:

- všetci výrobcovia dodržali povolenú toleranciu priemeru drôtov,
- počet drôtov menovitého priemeru 1,6 mm je u všetkých výrobcov najväčší,
- u výrobcov 2 a 3 predstavujú drôty menovitého priemeru väčšinový počet, u výrobcu 1 teória len 1/3 všetkých drôtov lana,
- nosnosť drôtov lana je priamo úmerná ich skutočnému priemeru,

- wires' strength of the evaluated ropes comparing with the nominal strength is at all diameters higher, but it is not dependent on the real diameter,
- the weighting of the rope showing at all ropes the same size of safety, the originated tension is not directly proportional to the real diameter of the wires of the rope,
- the main reason of the different tension in the wires of the rope is their different diameter,
- the carrying capacity is the inferior factor influencing the size of the originated tensions,
- from the point of view of homogeneity of the wires' strength it is possible to evaluate positively the ropes, having the higher portion of wires of the same real diameter.

Homogeneity of the steel ropes' properties is the matter of their producer, who has got the opportunity to choose the wires in the way, that the deviations of size, strength and the others should be minimal. In this tendency the producers have got large sizes and this fact is confirmed by the evaluated ropes, too. Exactly the homogeneous properties are the first-rate assumption on the good rope's quality and consequently the acquisition of its good service life.

*The contribution was written during the solving of the grant project number I/6247/99 "Integrated systems of directing of the steel ropes' quality by mathematical and experimental methods and the suggestion of the criteria for their postponing with taking into account the construction and the way of tiring while using them."*

pevnosť drôtov hodnotených lán v porovnaní s menovitou pevnosťou je u všetkých priemerov vyššia, nezávisí ale od skutočného priemeru,

- pri zaťažení lana predstavujúcim u všetkých lán rovnakú veľkosť bezpečnosti vznikajúce napätie je nepriamo úmerná skutočnému priemeru drôtov lana,
- hlavnou príčinou rôzneho napäťia v drôtoch lana je ich rôzny priemer, nosnosť drôtov je druhoradým činiteľom ovplyvňujúcim veľkosť vznikajúcich napätií.
- z hľadiska homogenity pevnosti drôtov je možné pozitívne hodnotiť laná, majúce väčší podiel drôtov rovnakého skutočného priemeru.

Homogenita vlastností oceľových lán je vecou ich výrobcu, ktorý má možnosť vyberať drôty tak, aby rozmerové pevnostné a iné odchýlky parametrov boli minimálne. V tomto smere majú výrobcovia veľké rozmyry a tento poznatok nám potvrdzujú i hodnotenie laná. Práve homogénne vlastnosti sú prvoradým predpokladom dobrej kvality lana a následne dosiahnutia jeho dobrej životnosti.

*Článok vznikol v rámci riešenia grantového projektu č. I/6247/99 "Integrované systémy riadenia kvality oceľových lán matematickými a experimentálnymi metódami a návrh kritérií pre ich odkladanie s ohľadom na konštrukciu a spôsob namáhania v prevádzke".*

## REFERENCES / LITERATÚRA

- [1] Boroška, J., Hulin, J., Lesňák, O.: Steel Wire Ropes, Alfa Bratislava 1982, 479 pp.(Original in Slovak)
- [2] Boroška, J.: The Influence of the Non-even Strength of Wires of Steel Rope to Their Tiring. In: LOADO 2001, Department of Mechanization, Transport, and Deep Hole Drilling
- [3] Floreková, L., Boroška, J., Bednárová, D., Marasová, D.: The Analysis of the Tests' Results of the Wires' Mechanical Properties. In: Research, Production and Usage of Steel Wire ropes 2. Publishing house Štoffek Košice, 1998, pp. 100-105.
- [4] Marasová, D., Maras, M., Badran, J.: Observation of the Coefficient of the Non-evenness of the Steel Wire Ropes' Strength in the Course of the Rope's Work. In: Research, Production and Usage of Steel Wire Ropes 1. Publishing house Štoffek Košice, 1998, pp. 144-147.
- [5] Šaderová, J.: The Loading of Steel Wire Hoisting Ropes and the Impact on Their Service Life. Wire Industry, 1997, pp. 519-521.
- [6] STN 024301 Steel Wire Ropes. Technical Additional Regulations.